

Descripción: Producto bicomponente elaborado a base de resinas Poliéster. Se presenta en un kit de reparación con FVR. Ideal para el refuerzo de piezas metálicas, reparación de piezas plásticas como paragolpes, espejos y otros accesorios pintables.



Sustratos de aplicación: Sustratos metálicos desnudos previamente tratados, limpios, lijados y libre de contaminantes.
Superficies plásticas (verificar el tipo de plástico para asegurarse la adherencia) limpios, lijados y libre de contaminantes.



Limpieza de la superficie: Limpiar la superficie de aplicación con Solvente Desengrasante, utilizando un paño humedecido y luego pasar con otro paño seco inmediatamente. Lijar con P120-150.



Relación de mezcla: Bicomponente.
Relación de mezcla en peso 30 A :1 B (catalizador)



Aplicación:
Pincel
1-2 Manos



**30-40 Min de oreo entre
manos**



Tiempos de secado
Al aire: 20 minutos.
Curado: 30-60 minutos a 25°C
Continuar con el esquema: 4 a 6 hs.



PRESENTACIÓN: *Kit chico*, 190 cm³ de resina poliéster, 1 pote de endurecedor ,1.900 cm² de fieltro de fibra de vidrio, 1 pincel, 1 batea.

Kit grande : 1.000 cm³ de resina poliéster ,1 pote de endurecedor ,8.400 cm² de fieltro de fibra de vidrio, 1 pincel, 1 batea.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Color: Traslúcido Cristal

Peso Específico: 1.06 +/- 0,02 gr/c

PRODUCTOS AUXILIARES

Solvente Desengrasante: Hydrasol solvente Industrial.

Solvente Desengrasante Tersuave.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

CONTIENE:

Estireno

Líquidos y vapores inflamables. Se sospecha que daña al feto. Provoca daños en los órganos auditivos tras exposiciones prolongadas o repetidas por inhalación. Provoca irritación ocular grave. Puede irritar las vías respiratorias. Provoca irritación cutánea. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños.

Leer la etiqueta antes del uso. Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. Guardar bajo llave. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. No respirar el vapor. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Llevar guantes, prendas y gafas de protección. En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse. Lavar con agua y jabón abundantes. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

Evitar su liberación al medio ambiente.

Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa local

PARA MAS INFORMACIÓN SOBRE ESTE PRODUCTO

CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE



(0237) 419-8800



WWW.MMB.COM.AR

La información expuesta en esta FICHA TECNICA referida tanto a las características del producto como a su modo de empleo, aplicación sobre determinado tipo de superficies, seguridad y mantenimiento del mismo, se basan exclusivamente en los ensayos realizados en laboratorio y experiencias llevadas a cabo en nuestra Empresa. La información proporcionada y las recomendaciones aquí detalladas por la Empresa, no deberán ser consideradas como especificaciones únicas y exclusivas, ya que los resultados finales del producto podrán variar en función del su almacenado, las superficies sobre las que se apliquen, las condiciones, forma y elementos utilizados para ello y la experiencia del personal que lo aplique. La Empresa no se responsabiliza por incidentes que deriven del mal uso del producto o la incorrecta interpretación que se haga de estos elementos, quedando ello a consideración y responsabilidad del usuario final. Para consultas sobre aplicaciones específicas, contarse con el Departamento Técnico de DISAL,

